

Alkepur 588

ÜRÜN TANIMI	ALKEPUR 588 ALİFATİK POLİÜRETAN SON KAT BOYA Poliüretan esaslı 2 Bileşenli Alifatikpoliüretan Son Kat boya	
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	Yüksek korozyon direnci. Mükemmel örtücülük. Üstün UV direnci sağlar. Pürüzsüz yüzeyler sunar. Uygulaması kolay.	
KULLANIM ALANLARI	Uygun yüzey hazırlığı ve astar uygulaması yapılmış (örn: Sa 2 ^{1/2} ISO 850-1:1988) tüm çelik yüzeylerde ve UV direnci istenen Epoksi ve Poliüretan zemin kaplama sistemlerinde son kat olarak Yol-Çizgi ve Trafik Yönlendirme işaretleride güvenle kullanılabilir.	
ÜRÜN BİLGİSİ	Alifatik Poliüretan	
Ambalaj	A Bileşeni (Alkepur 588 Alifatik Poliüretan Son Kat Boya)	= 24,9 Kg Teneke Kova (17,14 Litre)
	B Bileşeni (Alkepur 588 Alifatik Poliüretan Sertleştirici)	= 3,14 Kg Teneke Bidon (2,86 Litre)
	A + B Bileşeni.	= 28,04 kg/set
Görünüm/Renk	A Bileşeni Reçine	= Rekli, sıvı
	B Bileşeni Sertleştirici	= Kahverengimsi, Sıvı
Raf Ömrü	Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.	
Depolama	Ürün, orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, +5 °C ile +30 °C arasında kuru ve güneş görmeyen ortamda saklanmalıdır.	
Yoğunluk	A Bileşeni (Alkepur 526 Kendiliğinden Yayılan Poliüretan Kaplama)	= 1,43 g/cm ³ (+, - 0,1)
	B Bileşeni (Alkepur 562 Poliüretan Son Kat Sertleştirici)	= 1,05 g/cm ³
	Karışım	= 1,47 g/cm ³ (+, - 0,1)
Tüm değerler DIN EN ISO. 2811-1 standartlarında (23°C ' 100ml Piknometre) yapılmıştır.		
Katı Madde	A + B Bileşeni (Alkepur 588 Alifatik Poliüretan Boya)	= % 72 (+, - 0,3)

UYGULAMA ŞARTLARI ve SİSTEM BİLGİSİ

Uygulama Şartları

Çelik yüzeylerde uygun yüzey hazırlığı yapılmış (örn: Sa 2^{1/2} ISO 850-1:1988) veya SSPC-SP6 aşındırıcı raspalama veya SSPC-SP11 mekanik raspa) ve macunlanıp astarlanmalıdır.

Epoksi yüzeylere UV. Direnci kazandırmak için boyanacak yüzey kuru ve temiz olmalı gerekirse tiner ile temizlenmeli.

Uygulama Sırasında ortam nem ve ısı

Ortam Sıcaklığı : +10 °C ile +25 °C

Yüzey Sıcaklığı : +10 °C ile +25 °C

Bağıl Nem : En Çok %60

Ürün Kullanıma Hazırlama

A komponentini düşük devirli (300-400 d/d) karıştırıcılarla karıştırın, karışım sırasında B komponentini yavaşça ekleyin ve 1 - 2 dakika karıştırın. Karışım tamamlandıktan sonra bir başka temiz kaba aktarıp tekrar 1 -2 dakika karıştırın.

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem ve Sarfiyatları

12-POLİÜRETAN YOL-ÇİZGİ ve TRAFİK YÖNLENDİRME İŞARETLERİ ve Bilumum uygulamalar

Sarfiyatlar ve Kalınlık	Sarfiyat :	0,150-0,300 kg/m ² (0,100-0,200 mm/m ²)
	Uygulama :	Rulo veya havalı tabanca

KURUMA PROGRAMI

ALKEPUR 588 ALİFATİK POLİÜRETAN SON KAT BOYA	<u>+10 °C</u>	<u>+20 °C</u>	<u>+30 °C</u>
Kapta Kalma Süresi	60 dakika	45 dakika	30 dakika
Dokunma kuruması Süresi	5 saat	2 saat	1 saat
Montaj Kuruma Süresi	24 saat	10 saat	4 saat
Kuruma Süresi	24 saat	10 saat	6 gün

Veriler %60 bağıl nem ortamında yapılan ölçümler olup yaklaşık olarak verilmiştir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında kullanılan tüm donanım kullanımdan hemen sonra tiner ile temizleyiniz. Sertleşen malzeme sadece mekanik yollarla temizlenmelidir. (Yakmayın, yüksek aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.)

Bütün artık malzemeler ve boş kaplar ulusal düzenleme ve mevzuatlara uygun şekilde imha edilmelidir.

VERİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi formunda verilen bilgiler laboratuvar şartlarında ya da bilgi, gözlem ve deneyimlerle elde edilmiştir. Uygulama sırasında kontrol edemediğimiz şartlar veri sonuçlarını değiştirebilir. Bu sebeple tavsiye niteliğinde iyi niyetle sunulan bu bilgilerin hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Alkepur 588